



Stucfix



Es el producto adherente de **Blanc** ideal para favorecer el anclaje de morteros a base de cemento (**STUC TR** – **STUC P**) y/o cal (**STUCAL**), tanto en exteriores como en interiores, en muros como en techos.

Es un producto con *base de agua, no inflamable*, que produce adherencias del mortero sobre hormigón superiores a 4 kg/cm².

Su aplicación es con rodillo, o con una brocha, después de haber mezclado el polvo con agua en proporción 2/1 hasta conseguir una mezcla homogénea, sin grumos y con la consistencia adecuada.

Es importante que, durante el proceso de aplicación, se vaya remezclando el producto para evitar su sedimentación.

Una vez secado el producto, proceso que variará entre 1 y 6 horas, dependiendo de circunstancias medio ambientales, se procederá a la aplicación del producto **Stuc** elegido.





DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO **STUCFIX**

1. DESCRIPCIÓN

Puente de adherencia para facilitar el anclaje de morteros a base de cemento y/o cal sobre soportes de hormigón liso o sin absorción superficial en muros y techos exteriores e interiores.

2. COMPOSICIÓN

- Resinas sintéticas
- Cargas minerales seleccionadas
- Aditivos orgánicos e inorgánicos

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Adherencia de **STUCFIX** sobre hormigón: ≥ 25 Kp/cm²*
(Ensayo según indicaciones de la norma UNE 83822 EXP)
- Agua de amasado: 20.4%*

4. RECOMENDACIONES DE USO

- Temperatura de aplicación mínima de 5°C y máxima de 30°C
- Esperar a que el **STUCFIX** esté completamente seco para aplicar el monocapa
- No se debe aplicar bajo la lluvia ni cuando haya riesgo de heladas
- El monocapa se debe aplicar antes del tercer día de aplicación de **STUCFIX**

- Datos procedentes de ensayos realizados por el Laboratorio Balear para la Construcción, S.L.. Nº exp. 24743 / 011077 / 019
IE008Rev1

